
HydroDrain SA

Технічні характеристики



Спеціальний самоклеючий гумовий герметизуючий елемент з бутилкаучуку для герметичного ущільнення зливів у гідроізоляції терас, вологих приміщень та душових.

Опис продукту

Спеціальний самоклеючий гумовий герметизуючий елемент з бутилкаучуку для герметичного ущільнення зливів у гідроізоляції терас, вологих приміщень та душових.

Легко наноситься на цементні основи та керамічну плитку: захисна підкладка з накладеними краями, нанесена на задню сторону, дозволяє легко знімати та розміщувати, розгладжуючи самоклеючу стрічку.

Не потрібно чекати на затвердіння клею, підходить для бітумних і гудронових покриттів.

Багатошарова технологія HydroBand SA Anti-Fracture складається з еластичної водонепроникної полімерної плівки з модифікованої бутилкаучуку, стійкої до старіння, покритої на відмінучій стороні нетканим матеріалом, стійким до лугів, з модифікованого поліпропілену з високою питомою поверхнею, що забезпечує високу адгезію мембран, які покривають стрічку на етапі гідроізоляції.

Сертифікати

EC1 Plus Gev Eimcode
A+ Emissions dans l'air interieurs

Основи

Стяжки
Самовирівнюючі суміші

Вирівнювачі
Штукатурки та шпаклівки
Існуюча плитка
Променеві системи
Бетон та залізобетон
Гіпсокартон
Гіпс і ангідрит
Плити з фіброцементу
Полегшені панелі
Бітумні та смолянисті мембрани

Застосування

Внутрішні - зовнішні
Підлоги - стіни
Внахлест
Тераси та балкони
SPA і Хамам
Вологі внутрішні приміщення (ванні кімнати, душові)
Фасади
Промислові підлоги
Житлове, громадське, комерційне будівництво

Обмеження

Не залишайте продукт відкритим
Не використовуйте для гідроізоляції конструкційних швів
Не використовуйте в басейнах, ваннах, фонтанах.
Ретельно видаліть пил і конденсат з поверхонь перед нанесенням.
Дотримуйтесь національних стандартів, таких як стандарт UNI 11493

Характеристики продукту

Склад	Багат шарова стрічка, що складається з: - еластична водонепроникна полімерна плівка з модифікованого поліетилену - покриття з нетканого матеріалу з модифікованого поліпропілену	
Колір	Сірий	
Упаковка	Коробки по 25 шт.	
Розміри	370x370 мм	
Корисні розміри гідроізоляції	100%	
Вага	217 гр/м ²	
Товщина	1,30 мм +/- 0,1 мм	
Термін зберігання	Необмежений в захищеному від сонця місці	
Митний код	56031490	

Технічні характеристики

Тест на відшарування на нейтральному ПВХ-основа	> 10 Н/ 20 мм	Внутрішній тест DIN EN ISO 527-3
---	---------------	----------------------------------

Характеристики застосування

Робоча температура	Від -30°C до +90°C
--------------------	--------------------

Підготовка основи

Відповідно до стандарту UNI 11493-1, основи та покриття на основі бетону, цементу та гіпсу повинні бути належним чином витримані та не мати ознак надмірної вологості, конденсату, висолів та гідростатичних проблем. Основи повинні бути механічно міцними і не мати крихких частин, бути вільними від жирів, масел, краски, воску і підйому води. Цементна штукатурка повинна витримуватися щонайменше тиждень на кожен сантиметр товщини. Цементні стяжки повинні мати загальний термін витримки не менше 28 днів або бути виконані з використанням інноваційних антитріщинних стяжок X-Floor® і X-Floor® Pro. Особливо пилові, пористі та поглинаючі основи можна обробити інноваційним фіксуючим та зміцнюючим засобом X-Prime®. Гладкі та компактні основи, такі як стара кераміка або мармурова плитка, повинні бути оброблені спеціальним миючим засобом X-Cleaner® Scrub. У випадку з анідритовими стяжками слід переконаватися у наявності відповідного пароізоляційного шару, щоб запобігти можливому підняттю води. Перевірити карбідним гігрометром, щоб залишкова вологість була нижчою за 0,5% та 0,3% для підлог з підігрівом. Ретельно видаліть пил та/або конденсат, які перешкоджають адгезії, оскільки це самоклеюча стрічка. У будь-якому випадку необхідно ознайомитися з відповідними технічними картами для правильного використання зазначених продуктів.

Нанесення

Приклейте HydroDrain SA безпосередньо на основу, повністю покрити підлоговий злив, зробіть ножом отвір у центрі, діаметр якого відповідає розміру зливу, і загорніть HydroDrain SA всередину зливу. Здійснюйте сильний тиск, уникаючи утворення повітряних бульбашок або складок. Під час гідроізоляції поверхонь повністю покрийте HydroDrain SA.

Коли, навпаки, гідроізоляція виконується шляхом приклеювання рулонних мембран Litotex Extreme або HydroProof Anti-Fracture, виріжте мембрани необхідного діаметру для проходження стоків, а потім нанесіть HydroDrain SA поверх самих полотен. Приклейте HydroDrain SA безпосередньо на плівку, повністю покриваючи злив у підлозі, зробіть ножом отвір у центрі діаметром, відповідним розміру зливу, і загорніть HydroDrain SA всередину зливу. Здійснюйте сильний тиск, уникаючи утворення повітряних бульбашок або складок. Для правильного використання продуктів завжди звертайтеся до відповідних технічних карт.

Попередження

Не наступайте і не рухайте щойно встановлений герметизуючий елемент

Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Відповідно до чинних європейських нормативних актів (Регламент 1907/2006/ЄС - REACH) продукт вважається виробом і не потребує картки безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Технічна карта **п. 640**

Редакція **п. 0**

Дата: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com