
HydroCorner SA Internal - External

Технічні характеристики



Спеціальні формовані протитріщинні елементи з еластичної самоклеючої бутилової гуми для гідроізоляції кутів на терасах, у вологих приміщеннях та душових кабінах.

Опис продукту

Спеціальні формовані антитріщинні елементи з еластичної самоклеючої безперервної бутилової гуми для гідроізоляції кутів, країв, стиків стін і підлоги, стін і стін, змін нахилу та периметральних стиків на терасах, у вологих приміщеннях і душових кабінах.

Легко наносяться на цементні основи та керамічну плитку: захисна підкладка з накладеними краями, нанесена на задню сторону, дозволяє легко знімати та розміщувати, розгладжуючи самоклеючу стрічку.

Не потрібно чекати на затвердіння клею, підходить для бітумних і гудронових покриттів.

Багатошарова технологія HydroBand SA Anti-Fracture складається з еластичної водонепроникної полімерної плівки з модифікованої бутилкаучуку, стійкої до старіння, покритої на відмінучій стороні нетканим матеріалом, стійким до лугів, з модифікованого поліпропілену з високою питомою поверхнею, що забезпечує високу адгезію мембран, які покривають стрічку на етапі гідроізоляції.

Сертифікати

EC1 Plus Gev Eimcode
A+ Emissions dans l'air interieurs

Основи

Стяжки
Самовирівнюючі суміші
Вирівнювачі

Штукатурки та шпаклівки
Існуюча плитка
Променеві системи
Бетон та залізобетон
Гіпсокартон
Гіпс і ангідрит
Плити з фіброцементу
Полегшені панелі
Бітумні та смолянисті мембрани

Застосування

Внутрішні - зовнішні
Підлоги - стіни
Внахлест
Тераси та балкони
SPA і Хамам
Вологі внутрішні приміщення (ванні кімнати, душові)
Фасади
Промислові підлоги
Житлове, громадське, комерційне будівництво

Обмеження

Не залишайте продукт відкритим
Не використовуйте для гідроізоляції конструкційних швів
Не використовуйте в басейнах, ваннах і фонтанах.
Ретельно видаліть пил і конденсат з поверхонь перед нанесенням
Дотримуйтесь національних стандартів, таких як стандарт UNI 11493

Характеристики продукту

Склад	Багатошарова стрічка, що складається з: - еластична водонепроникна полімерна плівка з модифікованого поліетилену - покриття з нетканого матеріалу з модифікованого поліпропілену	
Колір	Сірий	
Упаковка	Коробки по 25 шт.	
Ширина	100 мм +/- 3 мм	
Корисна ширина водонепроникного покриття	100%	
Довжина кутів	400 мм +/- XXX мм	
Вага	730 гр/м ² +/- 40 гр/м ²	
Товщина	0,77 мм +/- 0,1 мм	
Термін зберігання	Необмежений в захищеному від сонця місці	
Митний код	63079098	

Технічні характеристики

Поздовжнє навантаження на 30 Н / 15 мм розрив		DIN EN ISO 527-3
Бічне навантаження на розрив	19 Н/15мм	DIN EN ISO 527-3
Стійкість до тиску води	> 0,2 бар	DIN EN 1928 - versione B

Характеристики застосування

Робоча температура

Від -30°C до +60°C

Підготовка основи

Відповідно до стандарту UNI 11493-1, основи та покриття на основі бетону, цементу та гіпсу повинні бути належним чином витримані та не мати ознак надмірної вологості, конденсату, висолів та гідростатичних проблем. Основи повинні бути механічно міцними і не мати крихких частин, бути вільними від жирів, масел, краски, воску і підйому води. Цементна штукатурка повинна витримуватися щонайменше тиждень на кожен сантиметр товщини. Цементні стяжки повинні мати загальний термін витримки не менше 28 днів або бути виконані з використанням інноваційних антитріщинних стяжок X-Floor® і X-Floor® Pro. Особливо пилові, пористі та поглинаючі основи можна обробити інноваційним фіксуючим та зміцнюючим засобом X-Prime®. Гладкі та компактні основи, такі як стара кераміка або мармурова плитка, повинні бути оброблені спеціальним миючим засобом X-Cleaner® Scrub. У випадку з анідритовими стяжками слід переконаватися у наявності відповідного пароізоляційного шару, щоб запобігти можливому підняттю води. Перевірити карбідним гігмометром, щоб залишкова вологість була нижчою за 0,5% та 0,3% для підлог з підігрівом. Ретельно видаліть пил та/або конденсат, які перешкоджають адгезії, оскільки це самоклеюча стрічка. У будь-якому випадку необхідно ознайомитися з відповідними технічними картами для правильного використання зазначених продуктів.

Нанесення

Розмістіть спеціальні елементи у всіх кутах периметра поверхні, що підлягає гідроізоляції. Частково зніміть захисну плівку і прикріпіть стрічку на горизонтальній частині з'єднувального елемента, уникаючи утворення складок або бульбашок. Зніміть іншу половину захисної плівки і закріпіть стрічку на вертикальній частині з'єднання. Накладіть на кілька сантиметрів попередньо сформовані кути під час гідроізоляції стиків.

Попередження

Не наступати і не рухати приклеєні кути.

Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Відповідно до чинних європейських нормативних актів (Регламент 1907/2006/ЄС - REACH) продукт вважається виробом і не потребує картки безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії. Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання. Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

пункт технічної специфікації

Гідроізоляція кутів по периметру терас, балконів, душових, SPA, хамамів та вологих приміщень, де передбачається подальше укладання керамічної плитки, натурального каменю та мозаїки, повинна виконуватися за допомогою попередньо сформованих кутів, стійких до руйнування, з еластичної самоклеючої бутилової гуми типу HydroCorner SA Internal та HydroCorner SA External від Litokol Lab SpA.

Технічна карта **п. 639**

Редакція **п. 0**

Дата: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com