
Litogap

Технічні характеристики



ПОЛІЕТИЛЕНОВИЙ ШНУР З ЗАКРИТИМИ КЛІТИНАМИ ДЛЯ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ ШВІВ.

ОПИС

Шнур із спіненого поліетилену із закритими порами, доступний у різних діаметрах, сірого кольору. Продукт має такі характеристики.

ПЕРЕВАГИ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повністю водонепроникний
- Зберігає свої характеристики незмінними з часом
- Відмінна основа для еластомерних герметиків завдяки високій еластичності
- Антиадгезійна поверхня забезпечує легке нанесення еластомерних герметиків

УПАКОВКА

Ø 6 мм – Рулони по 100 м
Ø 10 мм – Рулони по 100 м
Ø 15 мм – Рулони по 100 м
Ø 20 мм – Рулони по 50 м
Ø 25 мм – Рулони по 50 м
Ø 30 мм – Рулони по 25 м

ПРИЗНАЧЕННЯ

Підходить для заповнення швів горизонтальних або вертикальних плиткових поверхонь у внутрішніх і зовнішніх приміщеннях перед нанесенням еластомерних герметиків.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основи повинні бути чистими, сухими, міцними, компактними, без тріщин або щілин, достатньо витриманими і вільними від підйому вологи.

Рекомендується провести попереднє очищення за допомогою пилососа з насадкою відповідного розміру.

НАНЕСЕННЯ

Діаметр шва в Litogar повинен бути на кілька міліметрів більшим за ширину стику.

Шнур Litogar відповідного діаметру вводиться в шов з легким натиском на передбачену глибину (зазвичай на рівні поверхні основи).

Шов необхідно герметизувати відповідним еластомерним герметиком, який можна вибрати з асортименту Litokol.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Розмір швів визначається залежно від призначення поверхні, що облицьовується плиткою, її розташуванням та передбачуваними рухами
- Шов у Litogar завжди повинен мати діаметр, що на кілька міліметрів перевищує ширину шва
- Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній специфікації
- У разі сумнівів зверніться до відділу технічної підтримки Litokol Lab S.p.A.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Відповідно до чинних європейських нормативних актів (Регламент 1907/2006/ЄС - REACH) продукт вважається виробом і не потребує картки безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ

Колір	Сірий
Митний код	39211900
Подовження при розриві в подовжньому напрямку (ISO 1926)	69%
Стійкість до подовжнього розтягування (ISO 1926)	201 кПа
Питома вага	0,03 кг/дм ³
Робоча температура	Від -40°C до +80°C
Водопоглинання	Немає
Термін зберігання	Необмежений в оригінальній упаковці в сухому місці

ПРИМІТКИ

Збір даних при температурі +23 °C, відносній вологості 50% і відсутності вентиляції. Можуть змінюватися залежно від конкретних умов на будівельному майданчику.

Технічна карта **п. 518**
Редакція **п. 1**
Дата: **Січень 2021**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com